



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
COMPACTADASNO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES S.S.S -
METODO A
INV E 733-13
Referencia SYP-PT-DT-1082-1/15



PROYECTO:	URBANISMO CIUDAD VERDE ETAPA XI	FECHA ENSAYO:	2017-11-21
CLIENTE:	AMARILO S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No.	2405
DIR CLIENTE:	CARRERA 19 A No 90 - 12	INFORME DE ENSAYO No.	2405-171
CÓDIGO:	1880		

EQUIPOS: Balanza No: 16 Baño de maria No: 01 Calibrador No: 06 Termómetro No: 00

TIPO DE MEZCLA ASFALTICA: MDC - 2 **FECHA DE JORNADA:** 2017-11-16
MUESTRA: 387 **PLANTA:** DOBLE A INGENIERÍA
OBSERVACIONES: Calle 6 Sur

K0+000 A K0+115

DENSIDAD SECA DE MEZCLAS ASFALTICAS				
NÚCLEO O ESPECIMEN	1	2	3	4
UBICACIÓN O ABCISA	K0+015	K0+035	K0+060	K0+085
VÍA	Calle 6 Sur	Calle 6 Sur	Calle 6 Sur	Calle 6 Sur
CARRIL	DERECHO	IZQUIERDO	DERECHO	IZQUIERDO
COSTADO	DERECHO	EJE	DERECHO	IZQUIERDO
Espesor Total del Especimen (cm)	13,30	14,30	14,40	12,50
Espesor Especimen Ensayado (cm)	5,50	7,26	6,05	5,41
A Masa seca (g)	913,8	1219,6	986,9	881,8
B Masa S.S.S (g)	919,7	1227,7	992,8	887,0
C Masa sumergida (g)	499,5	667,1	539,4	481,5
Agua Absorbida %	1,4	1,4	1,3	1,3
Gravedad especifica Bulk	2,175	2,176	2,177	2,175
Densidad Unitaria γ_d (Kg/m³)	2168	2169	2170	2168

DENSIDAD SECA DE MEZCLAS ASFALTICAS				
NÚCLEO O ESPECIMEN	5	-	-	-
UBICACIÓN O ABCISA	K0+105	-	-	-
VÍA	Calle 6 Sur	-	-	-
CARRIL	DERECHO	-	-	-
COSTADO	EJE	-	-	-
Espesor Total del Especimen (cm)	16,20	-	-	-
Espesor Especimen Ensayado (cm)	7,21	-	-	-
A Masa seca (g)	1238,8	-	-	-
B Masa S.S.S (g)	1247,8	-	-	-
C Masa sumergida (g)	677,6	-	-	-
Agua Absorbida %	1,6	-	-	-
Gravedad especifica Bulk	2,173	-	-	-
Densidad Unitaria γ_d (Kg/m³)	2166	-	-	-

HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

: INE2405-171-A147-S-M387-MDC-2-NC 1 de 1

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL GERENTE TÉCNICO Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 - 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

Bogotá, D.C. - Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/yahoo.com