



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
COMPACTADASNO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES S.S.S -
METODO A
INV E 733-13
Referencia SYP-PT-DT-1082-1/15



PROYECTO:	URBANISMO CIUDAD VERDE ETAPA XII VIVIENDA	FECHA ENSAYO:	2017-11-21
CLIENTE:	AMARILO S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No.	2423
DIR CLIENTE:	CARRERA 19 A No 90 - 12	INFORME DE ENSAYO No.	2423-011
CÓDIGO:	1880		

EQUIPOS: Balanza No: 16 Baño de maria No: 01 Calibrador No: 06 Termómetro No: 00

TIPO DE MEZCLA ASFALTICA: MDC - 1 **FECHA DE JORNADA:** 2017-11-15
MUESTRA: 386 **PLANTA:** DOBLE A INGENIERÍA
OBSERVACIONES: Av Luis Carlos Galan entre Carrera 3 y Carrera 4

K0+250 A K0+330 - UNICA CAPA

DENSIDAD SECA DE MEZCLAS ASFALTICAS				
NÚCLEO O ESPECIMEN	1	2	3	4
UBICACIÓN O ABCISA	K0+327	K0+310	K0+290	K0+270
VÍA	Av Luis Carlos Galan entre	Av Luis Carlos Galan entre	Av Luis Carlos Galan entre	Av Luis Carlos Galan entre
CARRIL	DERECHO	IZQUIERDO	DERECHO	IZQUIERDO
COSTADO	EJE	IZQUIERDO	DERECHO	DERECHO
Espesor Total del Especimen (cm)	10,32	10,19	8,62	9,31
Espesor Especimen Ensayado (cm)	10,32	10,19	8,62	9,31
A Masa seca (g)	1628,2	1761,6	1500,7	1599,2
B Masa S.S.S (g)	1639,2	1772,5	1511,2	1609,0
C Masa sumergida (g)	886,6	959,4	817,6	871,6
Agua Absorbida %	1,5	1,3	1,5	1,3
Gravedad especifica Bulk	2,163	2,167	2,164	2,169
Densidad Unitaria γ_d (Kg/m³)	2157	2160	2157	2162

DENSIDAD SECA DE MEZCLAS ASFALTICAS				
NÚCLEO O ESPECIMEN	5	-	-	-
UBICACIÓN O ABCISA	K0+255	-	-	-
VÍA	Av Luis Carlos Galan entre	-	-	-
CARRIL	DERECHO	-	-	-
COSTADO	IZQUIERDO	-	-	-
Espesor Total del Especimen (cm)	11,06	-	-	-
Espesor Especimen Ensayado (cm)	11,06	-	-	-
A Masa seca (g)	1930,0	-	-	-
B Masa S.S.S (g)	1941,2	-	-	-
C Masa sumergida (g)	1051,1	-	-	-
Agua Absorbida %	1,3	-	-	-
Gravedad especifica Bulk	2,168	-	-	-
Densidad Unitaria γ_d (Kg/m³)	2162	-	-	-

HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

: INE2423-011-A10-S-M386-MDC-1-NC 1 de 1

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL GERENTE TÉCNICO Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 - 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

Bogotá, D.C. - Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/yahoo.com