



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
**DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS DE
LOS SUELOS Y DEL LLENANTE MINERAL, EMPLEANDO UN PICNÓMETRO CON AGUA
INV E-128-13.**
Referencia SYP-PT-DT-I066-4/15



ISO / IEC 17025:2005
10-LAB-040

PROYECTO:	AEROPUERTO EL DORADO	FECHA DE ENSAYO:	2017-11-21
CLIENTE:	EYR SERVICIOS GEOTÉCNICOS S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8014
DIR CLIENTE:	CARRERA 106 No. 15A - 58 INT 141 - 142 OFIC 504 2F BUSSINES CENTER	INFORME DE ENSAYO No.	8014-043
CÓDIGO:	2263		

EQUIPOS:	Balanza No: 02	Horno No: 02	Termómetro No: 00
Bomba de vacios No: 01		Cronómetro No: 14	Vacuometro No: 01

SONDEO:	TS-5	MUESTRA:	9	PROFUNDIDAD(m) :	14,50 - 15,00
DESCRIPCIÓN:	Arcilla limosa, de color gris verdoso				
Hay exclusión de material : NO			Método utilizado : B		
Descripcion del material de exclusión : -					
Masa total del ensayo (g)	59,60	Masa retenida en el tamiz No. 4		0,00	(g)
Porcentaje de partículas retenidas en el tamiz No. 4		0,0%			
Picnómetro		No	1		
Masa del picnómetro + agua + suelo	Mpws,t:	(g)	698,43		
Temperatura del ensayo		°C	24,5		
Masa del suelo seco	Ms:	(g)	59,60		
Masa del picnómetro + agua	Mpw,t	(g)	661,38		
Factor de corrección	K	-	0,9990		
Gravedad Especifica a 20° C	G _{20°C}	(g/cm³)	2,640		

SONDEO:		-	MUESTRA:		-	PROFUNDIDAD(m) :		-																																		
DESCRIPCIÓN:									-																																	
Hay exclusión de material :-					Método utilizado :				-																																	
Descripcion del material de exclusión :-																																										
Masa total del ensayo (g)		-		Masa retenida en el tamiz No. 4			-	(g)																																		
Porcentaje de partículas retenidas en el tamiz No. 4				-																																						
<table><tr><td colspan="2">Picnómetro</td><td>No</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Masa del picnómetro + agua + suelo</td><td>Mpws,t:</td><td>(g)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Temperatura del ensayo</td><td></td><td>°C</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Masa del suelo seco</td><td>Ms:</td><td>(g)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Masa del picnómetro + agua</td><td>Mpw,t</td><td>(g)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Factor de corrección</td><td>K</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Gravedad Especifica a 20° C</td><td>G_{20°C}</td><td>(g/cm³)</td><td>-</td></tr></table>									Picnómetro		No	-	Masa del picnómetro + agua + suelo		Mpws,t:	(g)	-	Temperatura del ensayo			°C	-	Masa del suelo seco		Ms:	(g)	-	Masa del picnómetro + agua		Mpw,t	(g)	-	Factor de corrección		K	-	-	Gravedad Especifica a 20° C		G _{20°C}	(g/cm ³)	-
Picnómetro		No	-																																							
Masa del picnómetro + agua + suelo		Mpws,t:	(g)	-																																						
Temperatura del ensayo			°C	-																																						
Masa del suelo seco		Ms:	(g)	-																																						
Masa del picnómetro + agua		Mpw,t	(g)	-																																						
Factor de corrección		K	-	-																																						
Gravedad Especifica a 20° C		G _{20°C}	(g/cm ³)	-																																						

JDFA

REVISÓ Y APROBÓ _____

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

Bogotá, D.C. – Colombia