

PROYECTO:	PLANTA DE RECICLADOS INDÚSTRIALES	FECHA DE ENSAYO:	2017-12-12
CLIENTE:	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	3798
DIR CLIENTE:	KM 1,5 COSTADO SUR BOGOTÁ SIBERIA - COTA	INFORME DE ENSAYO No.	3798-036
CÓDIGO:	2297		

MUESTRA:	SBG - C
DESCRIPCIÓN:	Material gravo arenoso, algo limoso, de color marrón con escombros y asfalto.
OBSERVACIONES:	-

EQUIPOS: Balanza No: 16 Horno: HN-01

MASA SECA INICIAL DEL TOTAL DE LA MUESTRA A MASA CONSTANTE**:					
Intervalos de tamaños de las partículas que forman las muestras	Masa seca inicial (g)	Masa Seca final** (g)	Ponderado de acuerdo a la granulometría (%)	% Terrones de Arcilla y Partículas delezables	Ponderado del % de Terrones
Mayor de 37,5mm (1½")					
19,0 - 37,5 mm (¾" - 1½")	3074,0	3062,2	49,1	0,4	0,19
9,5 - 19,0 mm (¾" - ¾")	2114,6	2108,6	33,8	0,3	0,10
4,75 - 9,5 mm (No.4 - ¾")	1007,8	999,3	16,1	0,8	0,14
Agregado fino retenido sobre el tamiz de 1,18 mm (No.16)	61,3	58,8	1,0	4,1	0,04
Sumatoria	6257,7				

Sumatoria ponderada de terrones de arcilla y partículas delezables	0,5
--	------------

LPC

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.