

PROYECTO:	CYDG-838 BAMAS (CHAGUANÍ)	FECHA DE ENSAYO:	2017-12-06
CLIENTE:	INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8026
DIR CLIENTE:	CALLE 53 A No. 16 - 36 BOGOTÁ	INFORME DE ENSAYO No.	8026-028
CÓDIGO:	2343		

EQUIPOS:	Cazuela No: 04	Balanza No: 01	Horno No: HN-02
-----------------	----------------	----------------	-----------------

SONDEO:	CHG-P3	MUESTRA:	5	PROFUNDIDAD(m) :	3,00 - 3,50
----------------	---------------	-----------------	----------	-------------------------	--------------------


DESCRIPCIÓN: -

OBSERVACIONES: -

	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO			CONTENIDO DE HUMEDAD
Golpes	35	25	15	-	-	-	-
Recipiente No.	304	185	181	156	190	223	176
P ₁ (g)	36,46	31,11	33,32	15,56	15,12	14,19	137,49
P ₂ (g)	28,31	23,02	23,99	14,48	13,84	12,98	114,87
P ₃ (g)	9,80	5,48	5,37	7,63	5,68	5,33	17,81
ω (%)	44,0	46,1	50,1	15,8	15,7	15,8	23,3

LÍMITE LÍQUIDO (%)	46
LÍMITE PLÁSTICO (%)	16
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	30
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. GENERAL	CH

CLASIFICACIÓN U.S.C.S PASA T-40	C L
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	0,244
ÍNDICE DE CONSISTENCIA	0,766
ÍNDICE DE FLUIDEZ	16,515



Peso de la muestra inicial (g)	-
Peso retenido en el tamiz # 40 (g)	-
Porcentaje retenido en el tamiz # 40	-

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca
ω = Contenido de humedad de la muestra

P₃ = Masa del recipiente

LPC

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/yahoo.com