



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
ENSAYO PARA DETERMINAR LA GRANULOMETRÍA
POR TAMIZADO
NTC 1522-99

Referencia SYP-PT-DT-I014-5/14



ISO / IEC 17025:2005
10-LAB-040

PROYECTO:	CYDG-754 EL TRIANGULO (LA CAPILLA DE SAN ISIDRO) PATIOS	FECHA DE ENSAYO:	2017-12-05
CLIENTE:	INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8028
DIR CLIENTE:	CALLE 53 A No. 16 - 36 BOGOTÁ	INFORME DE ENSAYO No.	8028-048
CÓDIGO:	2343		

SONDEO:	LCSI-P10	MUESTRA:	1	PROFUNDIDAD(m) :	1,00 - 1,50
DESCRIPCIÓN:	Arena arcillosa, de color marrón opaco				
OBSERVACIONES:	-				

EQUIPOS:	Balanza No: 05	Horno: 02
----------	----------------	-----------

Peso total de la muestra seca (g)		88,6	Suma pesos retenidos (g)		48,5
Peso muestra lavado sobre tamiz 200 (g)		48,4	Error%		0,21
TAMIZ	PESO RETENIDO (g)	PESO RETENIDO CORREGIDO (g)	% RETENIDO	%PASA	
-	-	-	-		
3"					
2"					
1 1/2"					
1"					
3/4"					
1/2"					
3/8"					
N 4	0,0	0,0	0,0	100,0	
N10	0,2	0,2	0,2	99,8	
N20	2,5	2,5	2,8	97,0	
N40	3,8	3,8	4,3	92,7	
N60	7,7	7,7	8,7	84,0	
N100	23,5	23,5	26,5	57,5	
N200	9,8	9,8	11,0	46,5	
FONDO	1,0	1,0	46,5	-	
	48,5	48,4			


CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente	3
P ₁ (g)	131,26
P ₂ (g)	107,32
P ₃ (g)	18,70
Humedad (%)	27,0%

GRAVA (%)	0,0
ARENA (%)	53,5
FINOS (%)	46,5
Clasifica	SC

P1 = Peso del recipiente mas muestra húmeda

P2 = Peso del recipiente mas muestra seca

P3 = Peso del recipiente



HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

Bogotá, D.C. – Colombia

INF8028-048-A2-SLCSI-P10-M1-GRD Pagina 1 de 1

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/yahoo.com