



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS
INV E 732-13
Referencia SYP-PT-DT-1085-02/14

PROYECTO:	INTERVENTORIA SEGUNDA CALZADA CARRETERA CARTAGENA BARRANQUILLA	FECHA DE ENSAYO:	2018-01-16
CLIENTE:	CONSORCIO DESARROLLO VIAL	ORDEN DE TRABAJO No:	2427
DIR CLIENTE:	CARRERA 11 B No. 98 - 08 OFIC 404 ED. SPAZIO	INFORME DE ENSAYO No:	2427-001
CÓDIGO:	2378		

EQUIPOS:	Balanza No: 16	Horno: HN-02	Centrifuga No: 03
-----------------	----------------	--------------	-------------------

MUESTRA:	1		
TIPO DE MEZCLA ASFALTICA:	MDC-19 con Polimeros	Método Empleado:	A
OBSERVACIONES:	Panela K88+092		
	Calzada Izquierda - Carril Derecho		

CONTENIDO DE ASFALTO		
W: Masa inicial de la muestra	(g)	2166,5
W1: Masa final de la muestra ensayada	(g)	2028,9
W2: Masa del filtro al final del ensayo	(g)	8,00
W3: Masa del filtro antes del ensayo	(g)	6,90
Contenido de asfalto	(%)	6,3

MUESTRA:	-	
TIPO DE MEZCLA ASFALTICA:	-	Método Empleado: A
OBSERVACIONES:	-	
	-	

CONTENIDO DE ASFALTO		
W: Masa inicial de la muestra	(g)	-
W1: Masa final de la muestra ensayada	(g)	-
W2: Masa del filtro al final del ensayo	(g)	-
W3: Masa del filtro antes del ensayo	(g)	-
Contenido de asfalto	(%)	-

MUESTRA:	-	
TIPO DE MEZCLA ASFALTICA:	-	Método Empleado: A
OBSERVACIONES:	-	
	-	

CONTENIDO DE ASFALTO		
W: Masa inicial de la muestra	(g)	-
W1: Masa final de la muestra ensayada	(g)	-
W2: Masa del filtro al final del ensayo	(g)	-
W3: Masa del filtro antes del ensayo	(g)	-
Contenido de asfalto	(%)	-

HCF

INF2427-001-A1-S-MK88+092-M1-MDC-19-ASF Pagina 1 de 2

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL GERENTE TÉCNICO Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com

PROYECTO:	INTERVENTORIA SEGUNDA CALZADA CARRETERA CARTAGENA	FECHA ENSAYO:	2018-01-16
	BARRANQUILLA	ORDEN DE TRABAJO No.	2427
CLIENTE:	CONSORCIO DESARROLLO VIAL	INFORME DE ENSAYO No.	2427-001
DIR. CLIENTE:	CARRERA 11 B No. 98 - 08 OFIC 404 ED. SPAZIO		
CÓDIGO:	2378		


MUESTRA:	1	PLANTA:	-
TIPO DE MUESTRA:	Mezcla asfáltica MDC- 19 con Polimeros	JORNADA:	-
OBSERVACIONES:	Se compara con franja para MDC-19 de INVÍAS.		
	Panela K88+092		
	Calzada Izquierda - Carril Derecho		

EQUIPOS:	Balanza No: 16	Horno: HN-02
	Centrifuga No: 03	

Peso total de la muestra seca (g)	2030,0	Retenidos	1922,8
Peso seco lavado sobre tamiz 200 (g)	1922,7	Error%	0,01

TAMIZ Nº	PESO RETENIDO (g)	PESO RETENIDO CORREGIDO (g)	% RETENIDO	% PASA
1 1/2"				
1"				
3/4"	0,0	0,0	0,0	100
1/2"	242,9	242,9	12,0	88
3/8"	281,7	281,7	13,9	74
N 4	410,6	410,6	20,2	54
N10	325,0	325,0	16,0	38
N40	421,7	421,7	20,8	17
N80	178,0	178,0	8,8	8
N200	60,0	60,0	3,0	5,4
FONDO	2,9	2,9	5,4	-
SUMATORIA	1922,8	1922,7		

GRAVA	46,0	%
ARENA	48,6	%
FINOS	5,4	%



HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL GERENTE TÉCNICO Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 - 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. - Colombia

INF2427-001-A1-S-MK88+092-M1-MDC-19-ASF Pagina 2 de 2

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/Jyahoo.com