

PROYECTO:	PLANTA DE RECICLADOS INDÚSTRIALES	FECHA DE ENSAYO:	2018-01-09
CLIENTE:	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	3816
DIR CLIENTE:	KM 1,5 COSTADO SUR BOGOTÁ SIBERIA - COTA	INFORME DE ENSAYO No.	3816-036
CÓDIGO:	2297		

MUESTRA:	SBG - C
DESCRIPCIÓN:	Material gravo areno arcilloso, con escombros de construcción, de color gris oscuro
OBSERVACIONES:	-

EQUIPOS: Balanza No: 16 Horno: HN-01

MASA SECA INICIAL DEL TOTAL DE LA MUESTRA A MASA CONSTANTE**:					
Intervalos de tamaños de las partículas que forman las muestras	Masa seca inicial (g)	Masa Seca final** (g)	Ponderado de acuerdo a la granulometría (%)	% Terrones de Arcilla y Partículas delezables	Ponderado del % de Terrones
Mayor de 37,5mm (1½")					
19,0 - 37,5 mm (¾" - 1½")	3049,1	3042,5	48,4	0,2	0,10
9,5 - 19,0 mm (¾" - ¾")	2088,2	2082,8	33,1	0,3	0,09
4,75 - 9,5 mm (No.4 - ¾")	1102,1	1096,8	17,5	0,5	0,08
Agregado fino retenido sobre el tamiz de 1,18 mm (No,16)	60,3	59,2	1,0	1,8	0,02
Sumatoria	6299,7				

Sumatoria ponderada de terrones de arcilla y partículas delezables	0,3
--	------------

JDFA

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

INF3816-036-A1-MSBG-C-TRR Pagina 1 de 1

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com