

PROYECTO: RUMICHACA - PASTO **FECHA DE ENSAYO:** 2018-02-05
CLIENTE: GEOTECNIA ANDINA S.A.S **ORDEN DE TRABAJO No.** 3823
DIR CLIENTE: CARRERA 48 No 94-17 CASTELLANA **INFORME DE ENSAYO No.** 3823-049
CÓDIGO: 1893

CANTERA: FUNES **MUESTRA:** 2 **PROFUNDIDAD (m) :** -
DESCRIPCIÓN: Guijarros, de color gris
OBSERVACIONES: -

EQUIPOS: Balanza No: 16 Horno No: HN-01

Peso total de la muestra seca (g)	13388,4	Suma pesos retenidos (g)	13388,4
Peso muestra lavado sobre tamiz 200 (g)	13388,4	Error%	0,00

TAMIZ	PESO RETENIDO (g)	PESO RETENIDO CORREGIDO (g)	% RETENIDO	%PASA
-	-	-	-	-
3"				
2"				
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	2628,1	2628,1	19,6	80,4
3/4"	2119,3	2119,3	15,8	64,5
1/2"	2718,1	2718,1	20,3	44,2
3/8"	2449,6	2449,6	18,3	25,9
N 4	2111,6	2111,6	15,8	10,2
N8	0,0	0,0	0,0	10,2
N16	0,0	0,0	0,0	10,2
N30	0,0	0,0	0,0	10,2
N50	0,0	0,0	0,0	10,2
N100	0,0	0,0	0,0	10,2
N200	0,0	0,0	0,0	10,2
FONDO	1361,7	1361,7	10,2	-
	13388,4	13388,4		

CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente	-
P ₁ (g)	-
P ₂ (g)	-
P ₃ (g)	-
Humedad (%)	-


GRAVA (%)	89,8
ARENA (%)	0,0
FINOS (%)	10,2
Clasifica	-

P1 = Peso del recipiente mas muestra húmeda

P2 = Peso del recipiente mas muestra seca

P3 = Peso del recipiente

CURVA DE GRADACION



REVISÓ Y APROBÓ

JDFA

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com