



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
**DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS DE
LOS SUELOS Y DEL LLENANTE MINERAL, EMPLEANDO UN PICNÓMETRO CON AGUA**
INV E-128-13.
Referencia SYP-PT-DT-1066-4/15



PROYECTO:	SOLERUM	FECHA DE ENSAYO:	2018-01-22
CLIENTE:	EYR SERVICIOS GEOTÉCNICOS S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8049
DIR CLIENTE:	CARRERA 106 No. 15A - 58 INT 141 - 142 OFIC 504 2F BUSSINES CENTER	INFORME DE ENSAYO No.	8049-012
CÓDIGO:	2263		

EQUIPOS:	Balanza No:	Horno No:	Termómetro No:	-
Bomba de vacíos No:		Cronómetro No:	Vacuómetro No:	

SONDEO:	3	MUESTRA:	20 TS	PROFUNDIDAD(m) :	36,50 - 37,00																											
DESCRIPCIÓN:	Arcilla limosa de color gris.																															
Hay exclusión de material : NO			Método utilizado : B																													
Descripción del material de exclusión : -																																
Masa total del ensayo (g)	-	Masa retenida en el tamiz No. 4		-	(g)																											
Porcentaje de partículas retenidas en el tamiz No. 4		-																														
<table><tr><td>Picnómetro</td><td>No</td><td>1</td></tr><tr><td>Masa del picnómetro + agua + suelo</td><td>Mpws,t:</td><td>(g)</td><td>699,54</td></tr><tr><td>Temperatura del ensayo</td><td></td><td>°C</td><td>21,2</td></tr><tr><td>Masa del suelo seco</td><td>Ms:</td><td>(g)</td><td>60,09</td></tr><tr><td>Masa del picnómetro + agua</td><td>Mpw,t</td><td>(g)</td><td>661,72</td></tr><tr><td>Factor de corrección</td><td>K</td><td>-</td><td>0,9997</td></tr><tr><td>Gravedad Especifica a 20° C</td><td>G_{20°C}</td><td>(g/cm³)</td><td>2,698</td></tr></table>						Picnómetro	No	1	Masa del picnómetro + agua + suelo	Mpws,t:	(g)	699,54	Temperatura del ensayo		°C	21,2	Masa del suelo seco	Ms:	(g)	60,09	Masa del picnómetro + agua	Mpw,t	(g)	661,72	Factor de corrección	K	-	0,9997	Gravedad Especifica a 20° C	G _{20°C}	(g/cm³)	2,698
Picnómetro	No	1																														
Masa del picnómetro + agua + suelo	Mpws,t:	(g)	699,54																													
Temperatura del ensayo		°C	21,2																													
Masa del suelo seco	Ms:	(g)	60,09																													
Masa del picnómetro + agua	Mpw,t	(g)	661,72																													
Factor de corrección	K	-	0,9997																													
Gravedad Especifica a 20° C	G _{20°C}	(g/cm³)	2,698																													

SONDEO:	3	MUESTRA:	28 TS	PROFUNDIDAD(m) :	52,50 - 53,00																											
DESCRIPCIÓN: Arcilla limosa de color gris.																																
Hay exclusión de material : NO			Método utilizado : B																													
Descripcion del material de exclusión : -																																
Masa total del ensayo (g)	-	Masa retenida en el tamiz No. 4		-	(g)																											
Porcentaje de partículas retenidas en el tamiz No. 4		-																														
<table><tr><td>Picnómetro</td><td>No</td><td>2</td></tr><tr><td>Masa del picnómetro + agua + suelo</td><td>Mpws,t:</td><td>(g)</td><td>697,56</td></tr><tr><td>Temperatura del ensayo</td><td>°C</td><td></td><td>21,3</td></tr><tr><td>Masa del suelo seco</td><td>Ms:</td><td>(g)</td><td>60,77</td></tr><tr><td>Masa del picnómetro + agua</td><td>Mpw,t</td><td>(g)</td><td>659,47</td></tr><tr><td>Factor de corrección</td><td>K</td><td>-</td><td>0,9997</td></tr><tr><td>Gravedad Especifica a 20° C</td><td>G_{20°C}</td><td>(g/cm³)</td><td>2,679</td></tr></table>						Picnómetro	No	2	Masa del picnómetro + agua + suelo	Mpws,t:	(g)	697,56	Temperatura del ensayo	°C		21,3	Masa del suelo seco	Ms:	(g)	60,77	Masa del picnómetro + agua	Mpw,t	(g)	659,47	Factor de corrección	K	-	0,9997	Gravedad Especifica a 20° C	G _{20°C}	(g/cm³)	2,679
Picnómetro	No	2																														
Masa del picnómetro + agua + suelo	Mpws,t:	(g)	697,56																													
Temperatura del ensayo	°C		21,3																													
Masa del suelo seco	Ms:	(g)	60,77																													
Masa del picnómetro + agua	Mpw,t	(g)	659,47																													
Factor de corrección	K	-	0,9997																													
Gravedad Especifica a 20° C	G _{20°C}	(g/cm³)	2,679																													

DFLT

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com