

PROYECTO:	CYDG-844 REDES MANOV INGENIERIA	FECHA DE ENSAYO:	2018-03-12
CLIENTE:	INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8084
DIR CLIENTE:	CALLE 53 A No. 16 - 36 BOGOTÁ	INFORME DE ENSAYO No.	8084-082
CÓDIGO:	2343		


EQUIPOS:	Cazuela No: 07	Balanza No: 03	Horno No: HN-01
-----------------	----------------	----------------	-----------------

PERFORACIÓN:	P27	MUESTRA:	2	PROFUNDIDAD(m) :	1,40 - 2,80
DESCRIPCIÓN:	Limo arcilloso, de color marrón oscuro, con oxidaciones				
OBSERVACIONES:	-				

	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO			CONTENIDO DE HUMEDAD
Golpes	33	26	15	-	-	-	-
Recipiente No.	611	467	391	637	333	554	292
P ₁ (g)	28,70	28,97	28,70	21,77	21,26	21,94	169,13
P ₂ (g)	19,77	20,10	19,66	18,11	17,56	18,33	90,79
P ₃ (g)	11,14	11,72	11,33	11,31	10,71	11,68	21,03
W (%)	103,5	105,8	108,5	53,8	54,0	54,3	112,3

LÍMITE LÍQUIDO (%)	106
LÍMITE PLÁSTICO (%)	54
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	52
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. GENERAL	-

CLASIFICACIÓN U.S.C.S PASA T-40	M H
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	1,121
ÍNDICE DE CONSISTENCIA	-0,129
ÍNDICE DE FLUIDEZ	14,740



Peso de la muestra inicial (g)	-
Peso retenido en el tamiz # 40 (g)	-
Porcentaje retenido en el tamiz # 40	-

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca
w = Contenido de humedad de la muestra

P₃ = Masa del recipiente

HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

INF8084-082-A2-P27-M2-LL Pagina 1 de 1

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com